

pronatur Lehm-Streichputz ist ein wasserverdünnbarer, naturweißer, gebrauchsfertiger Streichputz hergestellt aus ökologisch werthaltigen Rohstoffen.

- ▲ naturweiß, spannungsarm, lösungsmittelfrei
- ▲ für innen, Korngröße 0,5 mm, mit pflanzlichem Bindemittel
- ▲ feuchtigkeitsregulierend, besonders atmungsaktiv, abriebbeständig

Anwendungsbereich:

Naturweißer, feinkörniger Streichputz für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und unterstützt auf diese Weise ein gesundes Raumklima. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz, Mauerwerk und Beton), Gipskarton- und Gipsfaserplatten sowie fest haftenden und saugfähigen Dispersions- und Mineralfarbenanstrichen. Selbstverständlich ohne Lösungsmittel und Weichmacher.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Lehmputz, Marmormehl, Silikate, Titandioxid, modifiziertes Pflanzenöl, Cellulosefasern, Konservierungsmittel Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 0341/44655-0.

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig, sowie trennmittelfrei sein. Sandende, kreiende und stark saugende Flächen mit pronatur Grundierung vorbehandeln. Risse, Löcher und Fehlstellen verspachteln.

Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe wie alte Leimfarben und Tapeten müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. Pronatur Lehm-Streichputz vor Gebrauch gut durchrühren und mit Rolle, Flächenstreicher oder Bürste auftragen. Glatter Abzug oder Strukturierung mit verschiedenen Werkzeugen ist möglich.

Bei hellen, gleichmäßigen Untergründen ist oftmals ein Anstrich ausreichend. Hierbei ergibt sich eine feine Putzstruktur. Um eine stärkere Struktur zu erhalten, wird nach dem Durchrocknen der ersten Schicht ein weiterer Anstrich aufgetragen. Auch bei sehr dunklen, uneinheitlichen Untergründen sollte ein zweiter Anstrich erfolgen. Hierbei kann der Grundanstrich mit max. 10% Wasser verdünnt werden. Der Deckanstrich erfolgt unverdünnt nach vollständiger Durchrocknung des ersten Anstriches.

2. Abtönbar bis max. 4 % mit Universal-Abtönkonzentrat auf den gewünschten Farbton.

3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Pronatur Lehm-Streichputz eignet sich als Schlussbeschichtung, kann aber auch überstrichen werden. Hierzu sind pronatur Lehmfarbe, pronatur Innenweiss oder pronatur Sonnenblumenweiß zu empfehlen.

Verbrauch:

je nach Untergrund ► ca. 40-50 m²/Gebinde



Wichtige Hinweise:

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Haut- und Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Trocknungszeit:

überstreichbar ► nach ca. 24 Stunden

Arbeitsschutz:

Produkt-Code M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

107256 40 x 18 kg PE-Eimer